



PANTHERA 275 C

Благодаря металлизированному дизайну, автомобильная пленка Panthera 275 C сочетает приватность и эффективное отражение солнечного тепла.



Гарантия SOLAR SCREEN®
15 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

- ↔ **51 см**
- ↔ **76 см**
- ↔ **101 см**
- ↔ **152 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	25 %
Отражение наружного видимого света	7 %
Отражение интерьерного видимого света	7 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	54 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	48 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	11 %
Поглощение солнечной энергии	59 %
Пропускание солнечной энергии	30 %
Снижение бликов	75 %
g-значение	0.45
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	55 μ
Цвет : ЧЕРНЫЙ	

СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Окрашенный полиэфир с оптическим искажением и внедрением анти-ИК металлических частиц
- Соединяющий клеевой слой
- Окрашенный полиэфир с оптическим искажением
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✗
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✗
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку