



SILVER 99 C

Filmen Silver 99 C minskar avsevärt värmen som kommer från solen. Den reglerar totalt det bländande solljuset och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger exteriören ett modernt utseende.



Garanti från SOLAR SCREEN®
12 ANS



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	<1 %
Överföring av dagsljus	0,5 %
Reflektion av dagsljus utomhus	82 %
Reflektion av dagsljus inomhus	82 %
Solenergin totalt reflekterad	91 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	88 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	78 %
Absorption av solenergin	18 %
Överföring av solenergin	4 %
Minskning av det starka solljuset	99 %
Värde "g"	0.09
Värde "u"	5.1
Skuggningskoefficient	0.10
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30.5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	60 µ

Färg från utsidan : SILVER

KONSTRUKTION

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaleringar eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informations syfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	!
Tonat tvåglasfönster	✗
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✗
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✗
Klart tvåglasfönster stadip int.	✗

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas
 *Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.