



LIME C

Lime C plėvelė pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam permatomą žalią atspalvį, netrukdamat matomam šviesos srautui. Plėvelė yra geriausias bet kokio interjero stiklo paviršiaus (lango, dušo stiklų ir tt) atgaivinimas.



Garantija SOLAR SCREEN®
5 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	5 %
Matomos šviesos pralaidumas	37 %
Išorinė šviesos atspindys	8 %
Vidinė šviesos atspindys	8 %
Bendras saulės energijos atspindys	32 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	29 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	9 %
Saulės energijos sugėrimas	43 %
Saulės energijos pralaidumas	48 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	64 %
g-reikšmė	0.69
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	40 μ
Spalva : ŽALIAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Aukštos kokybės poliesteris su optiniu iškraipymu
3. lipnus sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, polimerizacija stilui per 15 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.