



ANGLIS 95 C

Automobilinė plėvelė Anglis 95 C suteikia estetini vaizdą ir neįprastumą bet kuriam automobiliui, užtikrinant apsaugą nuo smalsių akių.



Garantija SOLAR SCREEN®
5 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	5 %
Išorinė šviesos atspindys	6 %
Vidinė šviesos atspindys	6 %
Bendras saulės energijos atspindys	43 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	38 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	7 %
Saulės energijos sugėrimas	49 %
Saulės energijos pralaidumas	44 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	94 %
g-reikšmė	0.61
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30.5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : JUODAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	!
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	!
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
5. Lipnus sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, stiklo polimerizacija po 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.