



SIDABRAS 470 C

Silver 470 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o vienpusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitųjų akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą. Taip pat suteikia šukių sulaikymą vietoje, stiklo skaidrumą, bendrą vientisumą, esant išorės poveikiams, sproginimui arba ugniai. Atitinka Europos standartą EN 12600.



Garantija SOLAR SCREEN®

10 METAI



ugnies atsparumo reitingas

M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C

3 METAI



Europos standartas EN 12600

2B2



REACH RoHS atitikimas

PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS


Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	30 %
Išorinė šviesos atspindys	44 %
Vidinė šviesos atspindys	44 %
Bendras saulės energijos atspindys	68 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	65 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	43 %
Saulės energijos sugėrimas	35 %
Saulės energijos pralaidumas	22 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	68 %
g-reikšmė	0.32
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.3
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	125 μ

Spalva : SIDABRAS VIDUTINIS

SUDĖTIS

1. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
4. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.