



### SAFE 4 C

Denna film Safe 4 C som är helt transparent gör glasrutorna säkrare och förhindrar att glaset ska explodera om det skulle utsättas för slag, explosion eller eldsvåda. Den uppfyller den europeiska standarden EN 12600.



Garanti från SOLAR SCREEN®  
**10 ANS**



Brandklass  
**M1**



Förvaring från -5°C till +40°C  
**3 ANS**



Norm en 12600  
**2B2**



Norm REACH RoHS  
**RESPEKTERAD**

### BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


### TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (\* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	5 %
Överföring av dagsljus	85 %
Reflektion av dagsljus utomhus	11 %
Reflektion av dagsljus inomhus	11 %
Solenergin totalt reflekterad	19 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	19 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	9 %
Absorption av solenergin	14 %
Överföring av solenergin	77 %
Minskning av det starka solljuset	14 %
Värde "g"	0.83
Värde 'u'	5.7
Skuggningskoefficient	0.9
Tensile strength (kg/cm <sup>2</sup> )	28
Elongation at break	125%
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	120 μ
Färg från utsidan : TRANSPARENT	

### KONSTRUKTION

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet
3. Förstärkt PS-lim som förstärker filmens elasticitet om glaset skulle utsättas för slag, polymeriserar med glaset inom 30 dagar
4. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



### UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaler eller något annat lim på filmen.

*Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.*

### INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta\*\*

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	✓
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✓
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✓
Klart tvåglasfönster stadip int.	✓

✓ Ja ! Försiktighet ✗  
 Rekommenderas  
 \*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>.