



### SPECTRA 40 C

Filmen Spectra 40 C, med en noggrant utvald multi-legering agerar selektivt på solens effekter och erbjuder den bästa kompromissen mellan transparens och prestation.



Garanti från SOLAR SCREEN®  
**10 ANS**



Brandklass  
**M1**



Förvaring från -5°C till +40°C  
**3 ANS**



Norm EN 1096-1  
**LABORATORIETESTAD  
 E**



Norm REACH RoHS  
**RESPEKTERAD**

### BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (\* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	62 %
Reflektion av dagsljus utomhus	14 %
Reflektion av dagsljus inomhus	14 %
Solenergin totalt reflekterad	57 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	54 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	34 %
Absorption av solenergin	29 %
Överföring av solenergin	37 %
Minskning av det starka solljuset	34 %
Värde "g"	0.44
Värde 'u'	4.9
Infraröd reflektion (760-2500 nm)	+/- 80 %
Skuggningskoefficient	0.5
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	55 µ

Färg från utsidan : CHAMPAGNE LJUS

### KONSTRUKTION

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



### UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. eller film på 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaleringar eller något annat lim på filmen. För att förhindra en eventuell oxidering av metallegeringarna måste vårt lack nr. 0771 användas på kanterna av filmen efter installation.

*Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.*

### INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta\*\*

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	✓
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	!
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✓
Klart tvåglasfönster stadip int.	!

✓ Ja ! Försiktighet ✗  
 Rekommenderas

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>, fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.