



STÅL 50 C

Stål 50 C film er yderst effektiv til at reducere solvarmen samtidig med at den tillader en del naturligt lys at passere. En diskret løsning til at reducere solvarmen takket være filmens neutrale tone



SOLAR SCREEN® garanti
10 ÅR



Brandsikkerhedsvurdering
M1



Opbevaring fra -5°C til +40°C
3 ÅR



REACH RoHS kompatibel
RESPEKTERET

TILGÆNGELIGE BREDDER

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TEKNISK DATABLAD


Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (*på dobbeltrude 4-16-4)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ultraviolet transmission | 1 % |
| Transmission af synligt lys | 49 % |
| Reflektion af udendørs synligt lys | 14 % |
| Reflektion af indendørs synligt lys | 12 % |
| Samlet afvisning af solenergi | 42 % |
| Samlet afvisning af solenergi 2* | 40 % |
| Solforhold : | |
| Reflektion af solenergi | 13 % |
| Absorption af solenergi | 43 % |
| Transmission af solenergi | 44 % |
| Reduktion af solblænding | 46 % |
| g-værdi | 0.59 |
| u-værdi | 5.7 |
| Skygge koefficient | 0.6 |
| Installationstype : Indvendig | |
| Rullelængde | 30,5 m |
| Filmkomposition | PET |
| Tykkelse | 60 µ |

Farve fra ydersiden : Neutral

KONSTRUKTION

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Farvet polyester uden optisk forvrængning, med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Farvet polyester uden optisk forvrængning
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering



VEDLIGEHOLDELSERANVISNINGER

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film on 0805). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.

INSTALLATIONS RÅDGIVNING

Vertikal montering og på standard glasoverflade**

| | |
|--------------------------------|---|
| Klar enkeltrude | ✓ |
| Tonet enkeltrude | ! |
| Reflekerende tonet enkeltrude | ✓ |
| Klar dobbeltrude | ! |
| Tonet dobbeltrude | ✗ |
| Reflekerende tonet dobbeltrude | ✓ |
| Gasfyldt dobbeltrude | ✗ |
| STADIP EXT. klar dobbeltrude | ! |
| STADIP INT. klar dobbeltrude | ✗ |

✓ Ja ! Advarsel ✗ Ikke anbefalet

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport