



MINT C

När filmen Mint C placeras på en klar glasyta får underlaget en grön ton samtidigt som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



Garanti från SOLAR SCREEN®
5 ANS



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	67 %
Reflektion av dagsljus utomhus	9 %
Reflektion av dagsljus inomhus	9 %
Solenergin totalt reflekterad	30 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	24 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	10 %
Absorption av solenergin	45 %
Överföring av solenergin	45 %
Minskning av det starka solljuset	60 %
Värde "g"	0.71
Värde "u"	5.7
Skuggningskoefficient	
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	40 µ

Färg från utsidan : GRÖN

KONSTRUKTION

1. Hårt lager som motstår 'löpande' repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Färgad polyester utan optisk förvrängning
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaleringar eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	!
Tonat tvåglasfönster	✗
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	!
Klart tvåglasfönster stadip ext.	!
Klart tvåglasfönster stadip int.	✗

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.