



COBALT 80 C

Cobalt 80 C Cam filmi, ısı kazanımını azaltmada çok etkili olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal güneş ışınlarının çoğunun geçmesine izin vermeye devam eder. Güneşten kaynaklanan parlamayı azaltır. Buna ek olarak dışarıdan bakıldığında, binanızın görünümüne renkli ve modern bir hava katar.



SOLAR SCREEN® Garantie
10 YIL



Yangına karşı direnç sınıfı
M1



Depolama +5°C'den -5°C'ye kadar
3 YIL



REACH, RoHS Uyumlu
İTİBARLI

MEVCUT GENİŞLİKLERİ:



152 cm


TEKNİK BİLGİ FORMU

hesaplanmış veri kalınlığında cam folyosu uygulanan 3 mm esas alınacaktır

UV iletimi	1 %
Işık görünürlüğü	10 %
Dış görünür ışığın yansımaları	18 %
İç görünür ışığın yansımaları	60 %
Toplam güneş enerjisi yansıtır	76 %
	72 %
:	
Güneş enerjisi yansımaları	33 %
Güneş enerjisi absorpsiyonu	59 %
Güneş enerjisi transmisyonu	8 %
Güneş parlamazını azaltmak	90 %
g-değer	0.23
U-değer	5.1
Shading katsayısı	0.2
: İç mekan	
Rulo uzunluğu	30,5 m
Film kompozisyonu	PET
Mikron kalınlığı	50 µ
Dışarıdan renk : SIYAH	

İNŞAAT

1. Temizleme sürecinde bakımı kolay, çizilmelere dayanıklı kaplama
2. Görsel bozukluk yaratmayan renkli polyester
3. Yapıştırıcı
4. Metalleştirilmiş yüksek kalite optik polyester
5. PS Yapıştırıcı, 15 gün içerisinde camda polimerleşme
6. Kurulumdan sonra çıkarılabilen, yapıştırıcı koruyucu film



BAKIM TALIMATI

Bir sabun çözeltisi ile temizleyin (ref. film on 0805), kurulumdan 1 ay sonrasında kadar temizlemeyin ve üzerine hiçbir etiket ya da diğer yapışkan film yapıştırmayın.

Non-contractual data, SOLAR SCREEN® reserves the right to modify the composition of its films at any time. Consult our guarantee vouchers and our general conditions of sale.

KURULUM TALIMATLARI

En fazla 2,5 m² hesap dikey cam yüzeyleri ve alanlar için geçerli**

Tek cam	✓
Renkli tek cam	✗
Yansıtıcı Renkli tek cam	✗
Çift cam	✗
Renkli çift cam	✗
Yansıtıcı renkli çift cam	✗
Gaz dolu çift cam – Low E	✗
STADIP EXT. açık çift cam	✗
STADIP INT. açık, çift cam	✗

✓ Evet ! Dikkat ✗ Tavsiye
Sunulan öneriler, 2.5m²'ye kadar olan cam yüzeyler için geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya termal analiz raporu temin etmek için bizimle irtibata geçin.